

Linaõli

- ✓ 100% linaõli



Kirjeldus	
Omadused	Rafineeritud külmpressitud linaõli puidu immutamiseks ja töötlemiseks <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meeldiva naturaalse lõhnaga ✓ Toob esile puidu ilu, andes talle kerge siidise läike ✓ Takistab puidu lõhenemist ✓ Kaitseb pinda mustuse ja niiskuse eest ✓ Ei sisalda biotsiide ega lahusteid ✓ Sobib suurepäraselt isetehtud puitsemete töötlemiseks ✓ Sobib toiduga kokkupuutes olevate esemete töötlemiseks
Kasutusala	Puittooted ja puidustkonstruktsioonid, -mänguasjad, -lõikelauad, -lusikad, -mööbel, pressitud puitpaneelid jt. puitsemed. Sisetöödeks. Ei sobi lakitud või värvitud pindadele.
Töödeldavad pinnad	Töötlemata või vanast mittepüsivast kattedest puhastatud puitpinnad. Ei sobi põrandate töötlemiseks.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Tööde tegemise temperatuur peab olema +5...+25°C, lubatud suhteline niiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Cleaner või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10). Tumedaks läinud puitpinnad puhastada mehaaniliselt metallharjaga, mädanenud laud asetada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetaile.
Töötlemine	Kanda õli pinnale puhta lapi või pintsliga ja lasta sisse imbuda 15 -30minutit. Tugevalt imavate pindade puhul korrata töötlemist. Sisseimbumata õli eemaldada pinnalt lapiga. Sissekastmise teel töödeldavat puitsemed asetada õlisse, lasta imbuda, üleliigne õli eemaldada pinnalt lapiga
Värvus	Kollakas
Kulu	8 - 12 m²/L
Lahusti	Männitärpentin
Kuivamisaeg	3...7 ööpäeva (temperatuuril 20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%)
Töövahendid	Pintsel, lapp

Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +10 ... 30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuna kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab linaõli. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastatud jäätmed ja lapid tuleb koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,9 kg/L.
Pakendid	1 L – 3 L – 5 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p>	