



## PVA Liim

Universaalne liim PVA sisetöödeks

- ✓ Üldotstarbeline liim
- ✓ Läbipasitev liimivuuk
- ✓ Professionaalne tulemus



Kirjeldus	
Omadused	<p>Ühekomponentne vesialuseline PVA liim sisetöödeks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Liim on valge, kuivades muutub läbipaistvaks</li> <li>✓ Kiire esialgne kokkuliimimisvõime</li> <li>✓ Moodustab elastse liimivuugi</li> <li>✓ Sobib tiselritöödeks</li> <li>✓ Kuivanud liim talub hästi nii madalat kui kõrget temperatuuri -30°C kuni +80°C.</li> <li>✓ Sobib hästi laste käsitööriingides kaustamiseks ja mitmete käsitsi valmistatavate toodet liimimiseks</li> </ul>
Kasutusala	Üldotstarbeliseks liimimiseks. Sisetöödeks.
Kasutuskohad	Puit, paber, kartong, nahk, tekstiil, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat, tesktiilalusel või soojustatud alusel linoleum, kateplaadid jm. Ei sobi veega kontaktis olevate pindade liimimiseks.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga</li> </ul>
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Liimitav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast, õlist, vahast jm. mustusest. Töö teostamiseks sobivaim materjali-, liimi- ja õhutemperatuur +15...20°C ja suhteline õhuniiskus 50...70%. Liimimine liiga madalal või liiga kõrge temperatuuril halvendab liimi nakkevõimet ja tugevust.
Liimimine	Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Liim kanda ühtlase õhukese kihina ühele liimitavatest pindadest pintsliga, rulliga või liimilabidaga. Liimitavad pinnad kokku suruda ja surve alla panna. Üleliigne liim koheselt pinnalt ära pühkida.
Värvus	Valge, kuivanuna läbipaistev
Kulu	5-7 m <sup>2</sup> /L
Lahusti	Vesi
Kuivamisaeg	Vajutusaeg: paber 3 minutit, puit, tekstiil, nahk 5...6 tundi temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Pinna edasiseks töötamiseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust

Töövahendid	Pintsel, rull, liimilabidas
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
<b>Lisainfo</b>	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Kokkupuutel nahaga on soovitatav puhastada ala põhjalikult vee ja neutraalse seebiga.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1 kg/L.
Pakendid	0,33 L – 0,75 L – 1 L – 2,5 L – 10 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <a href="http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/">http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</a></p>	