



Sympatia

Глубокоматовая краска для потолков с замедленным временем высыхания

- ✓ Безупречный результат - потолок без полос
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Гладкое белое покрытие



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавимая краска для потолков.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Прекрасно укрывает. ✓ Образует белое небликующее глубоко матовое покрытие. ✓ Замедленное время высыхания дает возможность дольше обрабатывать окрашиваемую поверхность - тщательно раскатывать краску и корректировать нанесение. ✓ Края полос «не схватываются», что позволяет получать равномерное покрытие без видимых стыков. ✓ Почти без запаха. ✓ Подходит аллергикам и чувствительным людям ✓ Краска класса M1 - выделяет в воздух помещения минимальное количество вредных веществ. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <30 г/л</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Глубокоматовая (около 2) по EN 13300. • Группа 6 по RYL 2012. <p>Износостойкость:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 311 группы малярных правил по RYL 2012 <p>Класс нагрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RL 01 Слабые нагрузки и низкие требования в сухих помещениях по RYL 2012
Назначение	Первичная и ремонтная окраска потолков в жилых и общественных помещениях с нормальной влажностью. Рекомендуется при окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха), а также при окраске больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение).
Типы поверхностей под окраску	Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, зашпаклёванные, оштукатуренные поверхности, гипсокартонные плиты.
Стандарты и знаки качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. ✓ RYL – кодекс практического строительства, распространенный на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. ✓ Знак «Eesti Allergialiit tunnustab» (Союз Аллергии Эстонии одобряет) присваивается продуктам, которые являются безопасными, достоверными, не содержат ароматических или общих раздражающих веществ или веществ, вызывающих повышенную чувствительность, и помогают уменьшить содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений и которые подходят людям с чувствительной кожей или людям, страдающим аллергическими заболеваниями
--	---

Технические характеристики

Подготовка поверхности перед окраской	Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от непрочного и отслаивающегося материала, грязи, жира и пыли. Старую меловую побелку следует полностью удалить. Прочные алкидные подложки зашлифовать до матовости, пыль тщательно удалить. Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть EasyClean и высушить. Трещины и выбоины зашпатлевать подходящей шпаклевкой Filler. Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1- 2 слоя валиком (с длиной ворса 10-14 мм), безвоздушным распылителем (сопло 0,017 – 0,021") или кистью при температуре 10...25°C и относительной влажности не выше 80%. При нанесении безвоздушным распылением допускается разбавление водой до 6% по объему.
Цвет	Белый.
Разбавление	Готов к применению. При нанесении безвоздушным распылением допускается разбавление водой до 6% по объему.
Расход	8-12 м ² /л (на каждый слой).
Время высыхания	Для второго слоя - 1 ... 2 часа, полное высыхание - 4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Валик с длиной ворса 10-14 мм, безвоздушный распылитель (сопло 0,017 – 0,021"), кисть
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	VAE сополимер, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация

Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°C до +35°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызвать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку, маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuvia.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1,4 кг/л.
Объем/масса	0,95 л - 2,85 л – 4,75 л - 9,5 л - 19 л.

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts