



Tahvlivärv

Краска с эффектом школьной меловой доски

- ✓ Чёрная глубокоматовая
- ✓ Легка в нанесении
- ✓ Устойчива к царапанию
- ✓ Отличная укрывистость
- ✓ Высший I класс EN 13300 устойчивости к влажному истиранию



Описание	
Свойства	<p>Чёрная глубокоматовая водоразбавляемая краска, создающая износостойкое небликующее покрытие с эффектом "школьной доски", на котором можно рисовать мелом и стирать, не оставляя следов..</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Прекрасно укрывает поверхность. ✓ Образует ровное глубокоматовое покрытие. ✓ Обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. ✓ Покрытие приобретает окончательную износостойкость примерно через 1 месяц. ✓ Устойчивое к влажному истиранию, I класс EN 13300. <p>Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому содержанию ЛОС для подгруппы а 30 g/L, макс. содержание ЛОС в продукте < 30 g/L</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Глубокоматовая по EN 13300 <p>Износостойкость:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I класс по EN 13300 (ISO 11998)
Назначение	<p>Окраска элементов интерьера и стеновых поверхностей в сухих помещениях для рисования мелом: детских комнатах, офисах, кафе, творческих студиях и т.п.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Подготовленные к окраске загрунтованные основания из бетона, гипсокартона, деревянные поверхности, ламинированные плиты и т.д.</p>
Стандарты и знаки качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавляемых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством

	окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от отслаивающегося материала, грязи и пыли. Поверхности, ранее окрашенные алкидной или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть средством EasyClean и высушить. Трещины и выбоины зашпаклевать подходящей шпаклёвкой (Fine Filler, Aqua Filler и т.п.). Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund. Гипсокартонные плиты и зашпаклёванные основания загрунтовать краской Flat или Estella, элементы декора и невпитывающие основания – Luotto. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя валиком с коротким ворсом при температуре 10... 25°C и относительной влажности не более 80%.
Уход за окрашенной поверхностью	В течение 7 дней с момента нанесения краски, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно. Для очистки рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (pH до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. После влажной уборки поверхность вытереть насухо. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки.
Цвет	Чёрный
Разбавление	Готов к применению. Допускается разбавление водой до 5 % по объему.
Расход	8-12 м ² /л (один слой) в зависимости от поверхности и метода окрашивания.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	4 часа для следующего слоя, 1 неделя до начала эксплуатации при температуре 20°C и относительной влажности воздуха <80%. Для удаления следов мела используйте влажную мягкую губку или тряпку. Для более полного очищения можно использовать раствор нейтрального моющего средства. Не использовать абразивные чистящие средства и щетки. Окончательную износостойкость покрытие набирает примерно через 1 месяц.
Рабочие инструменты	Валик с коротким ворсом
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Сополимерная дисперсия, наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызвать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку, маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviaa.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1,02 кг/л.
Объем/масса	0,45 л – 0,9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts	