



## Mattilda

Глубокоматовая моющаяся интерьерная краска

- ✓ Эффект бархата
- ✓ Образует небликующее, прочное покрытие
- ✓ Отличная укрывистость
- ✓ Высший I класс EN 13300 устойчивости к влажному истиранию



Описание	
Свойства	<p>Глубокоматовая водоразбавимая краска для стен и потолков внутри помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Прекрасно укрывает поверхность.</li> <li>✓ Высокие декоративные характеристики - образует бархатистое полностью матовое покрытие.</li> <li>✓ Особо прочная ровная поверхность.</li> <li>✓ Образует покрытие устойчивое к влажному истиранию, I класс EN 13300.</li> <li>✓ Покрытие приобретает окончательную износостойкость примерно через 1 месяц.</li> <li>✓ Обладает хорошей паропроницаемостью.</li> <li>✓ Краска класса M1 - выделяет в воздух помещения минимальное количество вредных веществ.</li> <li>✓ Подходит аллергикам и чувствительным людям.</li> </ul> <p>Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому содержанию ЛОС для подгруппы а 30 g/L, макс. содержание ЛОС в продукте &lt; 30 g/L.</p> <p><b>Блеск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Глубокоматовая по EN 13300.</li> <li>• Группа 6 по RYL 2012.</li> </ul> <p><b>Износостойкость:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I класс по EN 13300 (ISO 11998).</li> <li>• 314 группа малярных правил по RYL 2012.</li> </ul> <p><b>Класс нагрузки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RL 04 Особо сильные нагрузки и высокие требования в сухих помещениях по RYL 2012.</li> </ul>
Назначение	<p>Окраска стен и потолков в сухих помещениях с умеренными эксплуатационными требованиями (гостиные, кабинеты, спальни и т.д.). Не подходит для окраски полов, дверей, мебели.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Подготовленные к окраске новые или ранее окрашенные основания из бетона, кирпича, гипсокартона, строительных блоков, ДСП и ДВП; обои под покраску.</p>

Стандарты и знаки качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений.</li> <li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости.</li> <li>✓ RYL – кодекс практического строительства, распространенный на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве.</li> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ.</li> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.</li> <li>✓ Знак «Eesti Allergialiit tunnustab» (Союз Аллергии Эстонии одобряет) присваивается продуктам, которые являются безопасными, достоверными, не содержат ароматических или общих раздражающих веществ или веществ, вызывающих повышенную чувствительность, и помогают уменьшить содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений и которые подходят людям с чувствительной кожей или людям, страдающим аллергическими заболеваниями.</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	
Подготовка поверхности перед окраской	Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от отслаивающегося материала, грязи и пыли. Поверхности, ранее окрашенные алкидной или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть средством EasyClean и высушить. Трещины и выбоины зашпаклевать подходящей шпаклёвкой (Fine Filler, Aqua Filler и т.п.). Часто увлажняемые и подверженные образованию плесени поверхности перед покраской должны быть обработаны средством Biotol E (Biotol Spray). Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund. Под краску насыщенных цветов, использовать грунтовочную краску (база А), колерованную в оттенок, схожий с финишной краской. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Тонированные краски рекомендуем смешивать в одной ёмкости. Наносить в 2 слоя валиком или распылителем при температуре 10... 25°C и относительной влажности не более 80%. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до 6% по объему. Стараться сохранять «мокрый край», не допуская быстрого высыхания и избегая перерывов в окрашивании от угла до угла. Избегать сквозняков и высокой температуры
Уход за окрашенной поверхностью	В течение 4 недель с момента нанесения краски, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. По истечении 4 недель для очистки рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (pH до 9), мягкие губки и тряпки. Для удаления плесени используйте Biotol E и Biotol Spray. Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Избегайте точечного интенсивного мытья. Мыть следует большими участками, от угла до угла, сверху вниз с равномерным усилием. После влажной уборки поверхность вытереть насухо. Стойкость покрытия к мытью гарантирует отмывание несложного загрязнения, но шероховатости поверхности могут сглаживаться от трения, из-за чего на поверхности могут образовываться пятна лоснения (изменение блеска поверхности).. В случае покраски помещений, требующих высокую эксплуатационную нагрузку, рекомендуется использовать краски с шёлково-матовой степенью блеска и выше.
Цвет	Белый, готовый цвет черный.
Разбавление	Готов к применению. Допускается разбавление водой до 6 % по объему.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor (базы А, TR).
Расход	6-10 м <sup>2</sup> /л (один слой) в зависимости от поверхности и метода окрашивания.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	0,5 часа на отлип, 2 часа для второго слоя при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%. Покрытие набирает износостойкость примерно через 1 месяц.
Рабочие инструменты	Валик, безвоздушный распылитель, кисть
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Сополимерная дисперсия, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°C до +30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензотиазол-3(2H)-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку, маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей. Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа а) 30 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте < 30 г/л.
Утилизация	Не утилизируйте краску и не промывайте инструменты после окрашивания в раковину или

	<p>канализацию. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал <a href="http://www.kuhuviaa.ee">http://www.kuhuviaa.ee</a>. В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a></p>
Плотность	1,4 кг/л
Объем/масса	0,95 л – 2,85 л – 9,5 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="https://eskaro.ee/ru/kontakt/">https://eskaro.ee/ru/kontakt/</a></p>	