Tahvlivärv

Vesialuseline värv tahvelpindade loomiseks



- ✓ Must
- ✓ Suurepärane kattevõime
- ✓ Moodustab mittepeegeldava täismati katte
- ✓ Vastupidav pesemisele, 1. klass EN 13300



Kirjeldus	
Omadused	Must täismatt vesialuseline värv tahvelpindade loomiseks kuivades ruumides. ✓ Mugavalt pinnale kantav ✓ Suurepärase kattevõimega ✓ Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab mittepeegeldava pinnakatte ✓ Vastupidav korduvale pesemisele (pesukindluse kõrgeim 1. klass vastavalt EN 13300) ✓ Pind omandab lõpliku kulumiskindluse 1 kuu pärast EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <30 g/L **Läikeaste:** • Täismatt vastavalt EN 13300. **Kulumiskindlus:** • 1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Kasutusala	Seintele ja sisustuselementidele tahvlipindade loomiseks sisetöödel. Kasutuskohad: elu – ja ühiskondlikud ruumid, kohvikud, baarid, salongid, nõupidamisruumid, kabinetid, fuajeed, hotellid, buduaarid, lastetoad jm.
Värvitavad pinnad	Värvimiseks ettevalmistatud betoon-, kipsplaat, puit-, lamineeritud jt. pinnad.
Kvaliteedi standardid ja märgid	✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid. ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Pind puhastada mittepüsivast ja kooruvast materjalist, tolmust ja muust mustusest. Varem läikivate värvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud pinnad puhastada vahendiga EasyClean ning lasta kuivada. Vajadusel ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast). Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Ebaühtlaselt imav või poorne pind kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund kipsplaat või pahteldatud pind kruntvärviga Flat või Estella, mitteimav pind (uksed, mööbel jt.) kruntida värviga Luotto Aqua-ga. Kruntvärv kanda pinnale madalakarvalise rulliga, et saavuta ühtlane, ilma rullimustrita pind. Järgida ülalpool loetletud toodete kasutusjuhendeid.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 2-3 kihti madalkarvalise rulliga temperatuuril +10 ... 25 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%.
Hooldamine	Kuni 7 päeva pärast värvimist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult, sest selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse. Kriidijäljed saab värvitud pinnalt eemaldada märja švammi või lapiga. Pärast 4 nädala möödumist võib pinda pesta neutraalsete või nõrgalt leeliseliste (pH kuni 9) puhastusvahenditega ja pehmete pesukäsnadega. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Pärast pesemist loputada pind puhta veega ja kuivatada.
Värvus	Valmistoon must.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Esimese kihi värvimisel värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.
Kulu	8-12 m²/L üks kiht, tegelik kulu sõltub aluspinnast ja värvimismeetodist.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks: 4 tundi, kasutuskuiv: 1 nädal temperatuuril +23 ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 1 kuu pärast.
Töövahendid	Madalakarvaline värvirull.
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5…30 °C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.
Ohutusnõuded	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värvi taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,02 kg/L
Pakendid	0,45 L - 0,9 L

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/