





Balance

Dekoratiivne- kaitsev vahend
puitpindadele

- ✓ Poolläbipaistev
- ✓ Ilmastikukindel
- ✓ Sise- ja välistöödeks
- ✓ Valmistoonid ja toonitav



Kirjeldus	
Omadused	<p>Klassikaline vahend puitpindade dekoratiivseks kaitseks.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Imbub hästi puitu ✓ Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri ✓ Kaitseb puitu niiskuse eest ✓ Sobib nii sise- kui välispuitpindadele ✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini. ✓ Värvitu Balance on toonitav <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.</p>
Kasutusala	<p>Sobib puitfassaadide töötlemiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitkonstruktsioonide (seinte, piirete, väravate, aedade, akende, uste jm), dekoratiivseks töötlemiseks.. Sise- ja välistöödeks. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida süvaimmutuskrundiga Aura Biostop. Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Värvilist Balance võib kasutada esimese kihina, et anda puitpinnale tooni (trepp,põrand jm), kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga.</p>
Värvitavad pinnad	<p>Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstruktsioonid, puitlaast– ja puitkiudplaadid, vineer, spoon, jm. puittooted. Sobib nii saetud kui hõõveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	<p>Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värviemaldusvahendiga OPS Pro). Pehkinud ja mädanenud laudad asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsiingitud kinnitusdetailide. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida süvaimmutusvahendiga Aura Biostop. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.</p>

Kasutamine	Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Ühtlase värvitooni tagamiseks valida tooted ühest partiist või segada erinevad partiid kokku enne kasutamist. Töödelda pind katkestusteta ühes kihis. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Kasutades vahendit puitpinnale (põrand, trepp, käsipuu jm) tooni andmiseks kanda pinnale 1 kiht, lasta kuivada, lihvida, tolm hoolikalt eemaldada. Seejärel pind kindlasti katta kulumiskindla lakiga N: ParketilakkSE või Marinelakk. Varem värvilise puidukattevahendiga kaetud pindade töötlemiseks on soovitatav valida sama või lähedane toon. Töödeldud pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, pealkantud kihtide arvust, oksakohtade rohkusest. Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Suurte pindade töötlemisel on soovitatav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse.
Hooldamine	Töödeldud pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8)
Värvus	Värvitu; valmistoonid: tamm, mahagon, palisander, tiik, pähkel
Toonimine	Värvitu vahend on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC)
Kulu	10-14 m ² /L hõõveldatud laud; 5-9 m ² /L saetud laud, ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.
Lahusti	Lakibensiin White Spirit, Männitärpentin
Kuivamisaeg	12...24 tundi temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest
Töövahendid	Pintsel
Töövahendite puhastamine	White Spirit
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril kuni +30°C. Hoida lukustatult.
Ohutusnõuded	 <p>Hoiatus! Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 2-butanoonoksiim, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon, Koobalt-bis(2-etüülheksanoaat), Oktabensoon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab Süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed; Etüülbenseen. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. UFI: RH00-8053-0002-T32W. Hoida lukustatult.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätme kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01).Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	0,7 L – 2,7 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringutest ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	