

ESK PRO



ESK PRO 1



TÄISMATT KRUNT- JA LAEVÄRV

- Suurepärase nakkevõimega
- Hea kattevõimega
- Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi, ei voola ning tasandub hästi
- Peaaegu lõhnatu
- Moodustab ühtlase, mittepeegeldava täismati pinnakatte
- Kergesti lihvitav, võimaldades teha lihtsalt parandusi alsupinna pahtelduses
- Täielikult kuivanud pind talub kergelt puhastamist (3. klass EN13300 järgi)
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele



ESK PRO 1



KASUTUSKOHAD

- Lagede värvimiseks elu- ja tööruumides ning seinte kruntimiseks madala pesu- ja kulumisnõuetega kuivades siseruumides
- Võib kasutada kruntvärvina töötlemata, imavatel aluspindadel nt: pahteldatud ja krohvitud pinnad, kipsplaadid
- Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, ehitusplokk-, tellis-, krohv-, kipsplaat-, pahteldatud-, puitkiud- või puitlaastplaat pinnad, ülevärvitavad seinakatted



ESK PRO 1



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulumiskindlus; 3. klass vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-12m²/L
- Ülevärvitav: 1-2h*
- Kuiv: 4h*
- Pakendid: 2.7L, 9L, 18L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



ESK PRO 3

TÄISMATT LAE- JA KRUNTVÄRV

- Suurepärase nakkevõimega
- Hea kattevõimega
- Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi, ei voola ning tasandub hästi
- Moodustab ühtlaselt täismati pinnakatte
- Sobib kasutamiseks kruntvärvina enne vesidispersioonvärvidega katmist
- Kergesti lihvitav, võimaldades teha lihtsalt parandusi aluspinna pahtelduses
- Täielikult kuivanud pind on vastupidav mõõdukale pesemisele (2. klass EN 13300 järgi)
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Toonitav heledates toonides



ESK PRO 3

KASUTUSKOHAD

- Lagede ja seinte värvimiseks kuivades tavakasutusega siseruumides
- Sobib kasutamiseks kruntvärvina enne vesialuselisi värve nt: ESK PRO, Akrit, Akzent jt. kuivades ja niisketes ruumides
- Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, ehitusplokk-, tellis-, krohv-, kipsplaat- pahteldatud-, puitkiud- või puitlaastplaat pinnad, ülevärvitavad seinakatted



ESK PRO 3

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulumiskindlus; 2. klass vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-12m²/L
- Ülevärvitav: 2-2.5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 2.7L, 9L, 18L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



ESK PRO 4



TÄISMATT SEINAVÄRV

- Suurpärase kattevõimega
- Kõrgete dekoratiivsete omadustega
- Värvitud pind on täismatt vaadeledes erinevate nurkade alt
- Peaaegu lõhnatu
- Moodustab niiskus- ja kulumiskindla pinnakatte
- Värvitud pind on peale kuivamist vastupidav korduvale puhastamisele ja pesemisele (1. klass EN 13300 järgi)
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Toonitav heledates ja tumedates toonides



ESK PRO 4



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks tavakasutusega siseruumides nt: elutoad, lastetoad, magamistoad, kontoriruumid, tootmisruumid, panipaigad jm.
- Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, ehitusplokk-, tellis-, krohv-, kipsplaat- pahteldatud-, puitkiud- või puitlaastplaat pinnad, ülevärvitavad seinakatted



ESK PRO 4



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulumiskindlus: 1. klass vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-12m²/L
- Ülevärvitav: 2-2.5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L, 18L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



ESK PRO 7



MATT SEINAVÄRV

- Suurepärase kattevõimega
- Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi, ei voola, tasandub hästi
- Kõrgete dekoratiivsete omadustega
- Ühtlaselt matt vaadeldes erinevate nurkade alt
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Moodustab niiskus- ja kulumiskindla katte
- Täielikult kuivanud pind talub mitmekordset puhastusvahenditega pesemist (1. klass EN 13300 järgi)
- Toonitav heledates ja tumedates toonides



ESK PRO 7



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ja kõrgendatud niiskusega ruumides nt: elutoad, lastetoad, magamistoad, koridorid, trepikojad, salongid, klubid, kontorid, tootmisruumid jm.
- uute või varem lateks-, alküüd- või õlivärvidega värvitud kipsplaat, betoon- või tellispindadel, samuti pahteldatud, krohvitud või ülevärvitavate seinakattematerjalidega kaetud pindade värvimiseks. Eelnevalt krunditud gaasbetoon, puitkiud- ja puitlaastplaadid



ESK PRO 7



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulumiskindlus; 1. klass vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-12m²/L
- Ülevärvitav: 2-2.5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L, 18L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.

