



Luotto Tartuntapohja Aqua

Водоразбавимая адгезионная грунтовочная краска

- ✓ Отличная адгезия к различным типам поверхностей
- ✓ Водоразбавимая
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Адгезионная грунтовочная краска для внутренних работ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Акриловая, водоразбавимая. ✓ Быстро высыхает. ✓ Не имеет неприятного запаха. ✓ Обеспечивает хорошее сцепление финишного покрытия с различными типами поверхностей. ✓ Применяется в качестве адгезионной грунтовочной краски для новых и ранее окрашенных поверхностей. ✓ Содержит антикоррозионные пигменты и добавки. ✓ Грунтовочную краску можно использовать в качестве финишного покрытия если от покрытия не требуется особой механической прочности или водостойкости. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа A/I) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <140 г/л.</p>
Назначение	<p>Адгезионная грунтовочная краска для внутренних работ применяется для грунтования поверхностей со слабой адгезией. Применяется в качестве грунтовки как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Финишное окрашивание производится соответствующими водоразбавимыми красками и эмалями.</p>
Типы поверхностей для нанесения.	<p>Стекло, керамическая стеновая плитка, поверхности покрытые стекловолокном, ламинат, ПВХ-пластик, алюминий, покрытые меламином поверхности, оцинкованный листовый металл, а также поверхности, окрашенные алкидными и каталитическими красками и лаками.</p> <p>Внимание! Грунтовочную краску нельзя использовать как финишное покрытие, если требуется особая стойкость поверхность к механическим нагрузкам или повышенной влажности (ванные, душевые кабины, бассейны и т.п.).</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ISO 2813, ISO 11 998, – методики измерений блеска и износостойкости. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/ЕС. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018

Технические характеристики	
Подготовка поверхности.	<p>Неокрашенная поверхность. Глянцевым поверхностям придать шероховатость с помощью наждачной бумаги. Очистить поверхности от пыли, грязи. Поверхность обезжирить (спиртом этиловым или изопропиловым, нитрорастворителем). Неровности выровнять подходящей шпатлевкой.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность. Удалить рыхлую и неплотно держащуюся краску. Глянцевым поверхностям придать шероховатость с помощью наждачной бумаги. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой. Очистить поверхности от пыли, грязи и жира.</p>
Нанесение	Перед применением грунтовочную краску перемешать. Наносить при температуре поверхности, краски и воздуха от +10°C до +30°C, относительной влажности воздуха не более 80%. Наносить грунтовочную краску в 1-2 слоя валиком, кистью или распылителем. При использовании распылителя допускается разбавление грунтовочной краски до 5% водой от объема. Перед нанесением следующего слоя убедиться, что предыдущий слой полностью высох.
Цвет	Белый
Разбавление	Готов к применению. Краску можно разбавить водой до 5% по объему.
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor (база А)
Расход	5-10 м ² /л при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности, ее подготовка и шероховатость материала.
Разбавитель/растворитель	Вода
Время высыхания	<p>Время высыхания «на отлип» – 1 час. Время высыхания перед нанесением следующего слоя грунтовочной краски или финишного покрытия – не менее 6 часов при температуре +20°C и относительной влажности 50%. На скорость высыхания влияет температура, относительная влажность воздуха и толщина пленки грунтовочной краски.</p> <p>При использовании грунтовочной краски в качестве финишного покрытия с окрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, так как продукт достигает максимальной прочности в нормальных условиях примерно за месяц.</p>
Рабочие инструменты	Кисть, валик или безвоздушный распылитель (размер сопла 0,013–0,015").
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая грунтовочная краска очищается механически.
Состав	Акриловый сополимер, белый пигмент (диоксид титана), антикоррозионный пигмент, наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,2 кг/л
Объем/масса	0,45 л / 0,9 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskarо.ee/ru/contacts/main_office_contacts</p>	