



## Windoora

Эмаль для окон и дверей

- ✓ Инновационный продукт на основе водоразбавимого алкида
- ✓ Белоснежная
- ✓ Полуглянцевая
- ✓ Без запаха



Описание	
Свойства	<p>Эмаль нового поколения - без White Spirit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Образует идеально гладкое белоснежное полуглянцевое покрытие.</li> <li>✓ Сочетает лучшие свойства алкидной и водной эмали благодаря водоразбавимому алкидному связующему: <ul style="list-style-type: none"> <li>- отличные механические свойства плёнки - высокие твердость, износо- и водостойкость</li> <li>- не содержит летучих органических растворителей</li> <li>- без запаха</li> <li>- быстро сохнет</li> <li>- анти-блокинг - при высыхании покрытие теряет липкость</li> <li>- не горючая, пожаровзрывобезопасна.</li> </ul> </li> </ul> <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте &lt;130 г/л</p> <p><b>Блеск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полуглянцевая (около 60) по EN 13300.</li> <li>• полуглянцевая (около 60) по ISO 2813.</li> </ul> <p><b>Износостойкость:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 класс по EN 13 300 (ISO 11 998).</li> </ul>
Назначение	<p>Для наружной и внутренней окраски деревянных оконных рам, подоконников и переплетов, дверей, дверных рам, наличников, дачной мебели, а также других новых или ранее окрашенных деревянных поверхностей. Не рекомендуется для окраски мебели, полов и порогов.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Деревянные поверхности, гипсокартонные плиты, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности. Подходит также для загрунтованных металлических поверхностей внутри помещений.</p>

Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13 300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений.</li> <li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости.</li> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.</li> <li>✓ Водоразбавимый алкид – связующее нового поколения, в котором алкидная смола эмульгирована в воде.</li> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007.</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	
Подготовка поверхности перед окраской	<p><b>Неокрашенные поверхности:</b> очистить от пыли, грязи, опилок. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом Biotol E. Всю окрашиваемую деревянную поверхность пропитать составом Biostop или Biostop Aqua.</p> <p><b>Ранее окрашенные поверхности:</b> удалить с поверхности щеткой, скребком или феном отслаивающуюся краску. Прочные глянцевые покрытия зашлифовать до матовости. Загрязнённые поверхности вымыть 3-5% водным раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом Biotol E. Старые прогнившие или потемневшие детали заменить на новые. Очищенные до чистого дерева поверхности пропитать составом Biostop или Biostop Aqua, не допуская при этом образования «жирной» пленки. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.</p>
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой 3 – 6 часов при температуре +10 ... +22 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Избегать окраски при высокой температуре воздуха и поверхности, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана.
Уход за окрашенной поверхностью	Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Для удаления плесени рекомендуем использовать Biotol E и Biotol Spray.
Цвет	Белый.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor (база А).
Расход	6-10 м <sup>2</sup> /л (на каждый слой).
Время высыхания	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65%. Через 3-6 часов покрытие высыхает и готово для нанесения следующего слоя; полное высыхание -10... 24 часов. При снижении температуры и увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, велюровый валик.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Алкидная эмульсия, диоксид титана, опалесцирующий полимер, наполнители, функциональные добавки, сиккатив, воск, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5 ... +30 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей №1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Держать в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку из-под красок, сухие и жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,3 кг/л.
Объем/масса	0,45 л – 0,9 л – 2,7 л.
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts">http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts</a>	