

TRADITSIOONILISED ÕLID

LINAÕLI

NATURAALNE LINAÕLI

- Rafineeritud külmpressitud linaõli puidu immutamiseks ja töötlemiseks
- Meeldiva naturaalse lõhnaga
- Toob esile puidu ilu, andes sellele kerge siidise läike
- Takistab puidu lõhenemist
- Kaitseb pinda mustuse ja niiskuse eest
- Ei sisalda biotsiide ega lahusteid
- Sobib suurepäraselt isetehtud puitsemetete töötlemiseks
- Sobib toiduga kokkupuutes olevate esemete töötlemiseks



LINAÕLI

KASUTUSKOHAD

- Puittooted ja puidustkonstruktsioonid, -mänguasjad, -lõikelauad, -lusikad, -mööbel, pressitud puitpaneelid jt. puitesemed
- Ideaalne toiduga kokkupuutes olevate esemetele
- Sisetöödeks
- Ei sobi lakitud või värvitud pindadele ja põrandate töötlemiseks



LINAÕLI

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: kollakas
- Kulu: 8-12m²/L
- Kuiv: 3-7 ööpäeva*
- Pakendid: 1L, 3L, 5L
- Töövahendid: pintsel, lapp
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
- Lahusti: Männitärpetin
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



LINAÕLIVÄRNITS

LINAÕLIVÄRNITS

- Meeldiva naturaalõli lõhnaga
- Imbub hästi puitu
- Ei takista puidu loomulikku hingamist
- Takistab puid lõhenemist
- Kaitseb puitu niiskuse eest
- Linaõlivärnitsaga töödeldud ja poleeritud puitpind on dekoratiivne
- Sobib õlivärvide vedeldamiseks
- Toob esile puitpinna loomuliku ilu



LINAÕLIVÄRNITS

KASUTUSKOHAD

- Uute pindade kruntimiseks ja immutamiseks ning vanade restaureerimiseks
- Puit, puitlaastplaat, naturaalne spoon, vineer
- Puittoodete töötlemiseks: ukselingid, püssikabad, käepidemed jm
- Sise- ja välistöödeks
- Õlivärvide vedeldamiseks
- Aknakiti valmistamiseks
- Ei sobi vesialuselistele toodetega kaetavate pindade kruntimiseks ega immutamiseks



LINAÕLIVÄRNITS

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: helepruun
- Kulu: 4-8m²/L
- Kuiv: 24h*
- Pakendid: 1L, 3L
- Töövahendid: pintsel, käsn, rull, sissekastmismeetod
- Töövahendite puhastamine: töövahendid puhastada tärpentiniga või lakibensiiniga White Spirit
- Lahusti: Männitärpetin, White Spirit
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



MÄNNITÕRV

LOODUSLIK KAITSE PUIDULE

- Tõrva saadakse vaigurikastest männikändudest ja männitüvede alumistest osadest
- Tõrva on traditsiooniliselt kasutatud puidukaitsevahendina, et pikendada puitmaterjali eluiga
- Kaitseb puitu lõhenemise ja ilmastikumõjude eest
- Ei kuiva vaid imendub puidu sisse, mille järel pind tundub kuivana
- Omab naturaalse tõrva tugevat lõhna



MÄNNITÕRV

KASUTUSKOHAD

- Puitpindade töötlemiseks välistöödel: palgid, fassaadilauad, aiad, postid, katused (sindel, laast), paadid
- Sobib kõite tõrvamiseks
- Kasutatakse varem männitõrvaga töödeldud puitpindadel, samuti igat liiki töötlemata puidu kaitseks
- Eriti sobiv saetud puitpindadele
- Mitte kasutada põrandate ning terrasside töötlemiseks, samuti lakitud ja värvitud pindadel
- Mitte kasutada biokahjustustega pindadel



MÄNNITÕRV

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: tumepruun
- Kulu: 3-10m²/L*
- Kuiv: ei kuiva vaid imendub puitu, pärast mida puit tundub katsudes kuiv**
- Pakendid: 1L, 5L
- Töövahendid: pintsel, sissekastmismeetod
- Töövahendite puhastamine: töövahendid puhastada Männitärpentiniga
- Lahusti: Männitärpetin
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis***
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* 5-10 m²/L hõõveldatu laud, palk, 3-5 m²/L saetud laud.

** Imbuvus sõltub puidu poorsusest ja toote lahjenduseastmest tärpentiniga.

*** Tiheda puidu puhul imavuse suurendamiseks lahjendada Männitärpentiniga kuni 20% kogusest.



HELE TÕRVAÕLI TUME TÕRVAÕLI



TRADITSIOONILISED PUIDUKATTEVAHENDID

- Valmistatud linaõlist ja männitõrvast
- Annab puidule kena välisilme moodustades helepruunika või tumepruunika alatooniga läbipaistva kihi
- Imendub hästi puitu aeglustades niiskuse ja mädaniku teket puidus
- Annab puidule vett tõrjuva pinna
- Kaitseb puitu pragunemise ja keskkonnamõjude eest
- Naturaalse männitõrva lõhnaga



HELE TÕRVAÕLI TUME TÕRVAÕLI



KASUTUSKOHAD

- Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemine: palgid, fassaadilauad, kasvuhooned, varikatused, aiad, puidust tünnid, paadid, paadisillad, voodrilauad, aiamajad, tarad jne.
- Kasutatakse varem tõrvaõliga töödeldud puitpindade, vaakum- ja termotöödeldud puidu, samuti igat liiki töötlemata puidu kaitseks
- Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel
- Mitte kasutada biokahjustustega pindadel
- Ei sobi põrandate ja terrasside töötlemiseks



HELE TÕRVAÕLI

TUME TÕRVAÕLI



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: helepruun/tumepruun*
- Kulu: 3-10m²/L**
- Kuiv: 1-7 ööpäeva***
- Pakendid: 1L, 5L
- Töövahendid: pintsel, lapp, käsn, sissekastmismeetod
- Töövahendite puhastamine: töövahendid puhastada Männitärpentiniga
- Lahusti: Männitärpetin
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Pinna lõplik värvus oleneb pealekantud kihtide arvust ja töödeldava puidu värvusest.

** 5-10 m²/L hõõveldatu laud, palk, 3-5 m²/L saetud laud.

*** Olenevalt ilmastikutingimustest ja puidust (pintsliga pealekandmisel).



LIIPRIÕLI

SÜVAIMMUTUS PUIDULE

- Männitõrval ja bituumenil põhinev vahend puitkonstruktsioonide immutuseks välistöödel
- Sobib puidule, mis on kontaktis pinnasega
- Annab töödeldud pindadele pikaajalise veekindluse
- Imbub sügavale puitu, täites puidu poorid ja kapillaarid
- Vastupidavuse lõhenemisele ja aeglustab puidu lagunemist
- Aeglustab puidu mädanemist ja lõhenemist
- Tumepruun lõppviimistlus
- Ei sisalda biotsiide
- Tumepruun lõppviimistlus
- Iseloomuliku lõhnaga



LIIPRIÕLI

KASUTUSKOHAD

- Puitpindade töötlemiseks välistöödel, mis puutuvad kokku maapinnaga: terrasside, kuuride, puukuuride, aedade jt. konstruktsioonid
- Ehitiste kandekonstruktsioonid: aia- ja tugipostid, peenraäärised, radade piirded, liiprid jne.
- Enne postide ja teiste märga pinnasesse kaevatud puitmaterjalide töötlemist tuleb tagada hüdroisolatsioon ja drenaaž
- Ei sobi terrassidel ja aiamööbli ega vees kasutavate toodete (nt: sillatoed, vaiad jne.) töötlemiseks



LIIPRIÕLI

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: tumepruun
- Kulu: 5-8m²/L*
- Kuiv: 1-14 ööpäeva**
- Pakendid: 1L, 5L
- Töövahendid: pintsel
- Töövahendite puhastamine: kohe peale kasutamist White Spiriti või Männitärpentiniga
- Lahusti: White Spirit, Männitärpentin
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmakindlus: jah

* Sõltuvalt puidu imavusest

** Sõltuvalt puidu imavusest ja ilmastikutingimustest

