

KRUNDID

AQUASTOP



NIISKUSTÕKE

- Kasutada ainult lahjendatud kujul
- Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral
- Kantakse pinnale ühes kihis
- Kaitseb pinda niiskuse eest
- Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega, luues ühtlase imavusega pinna värvimiseks või tapeedi liimimiseks
- Suurendab vastupidavust hõõrdumisele, lisades pindadele koormustaluvust
- Vähendab värvikulu
- Kuivab kiiresti
- Peaaegu lõhnatu



AQUASTOP



KASUTUSKOHAD

- Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt. lae- ja seinapinnad
- Sisetöödeks
- Poorsete ja niiskustundlike pindade kruntimiseks enne värvimist vesilahustuvate värvidega, keraamiliste plaatidega katmist, tapeedi liimimist ja pahteldamist
- Sobib elutubade, kontorite, tööstusruumide, vannitubade, koridoride, köökide jm. siseruumide kruntimiseks



AQUASTOP



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: helesinine, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 3-10m²/L*
- Lahjendamine: 1:3-1:5**
- Kuivamisaeg: 2-6h***
- Pakendid: 0.5L, 1L, 3L, 5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest.

** Toodet kasutada ainult lahjendatuna! (1 osa vahendit : 3 või 5 osa vett).

*** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama pinna täieliku kuivamiseni.



AQUASTOP PROFESSIONAL



KRUNT JA SEGUDE MODIFIKAATOR

Kruntimisel:

- Kasutada ainult lahjendatud kujul
- Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral
- Kanda pinnale üks kiht
- Tugevdab pinda tänu heale imbumisvõimele
- Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega, luues ühtlase imavusega pinna värvimiseks või tapeedi liimimiseks
- Vähendab värvikulu
- Suurendab pinna tugevust, seob hästi tolmu
- Sobib betoonpõrandate kruntimiseks
- Peaagu lõhnatu



AQUASTOP PROFESSIONAL



KRUNT JA SEGUDE MODIFIKAATOR

Ehitussegudele lisamisel:

- Segule lisamisel tuleb kontsentraat lahjendada eelnevalt veega, mida kasutada segu valmistamiseks
- Leelisekindel — ei koaguleeru lahusesse lisamisel ning värsketele betoonile kandmisel
- Parendab tsemendi karbonisatsiooni (kivistumist) segus
- Seob ja tugevdab ehitussegu
- Segu muutub plastilisemaks, ei kihistu peale kandmisel
- Vähe­dab kuivanud betooni niiskusi­mavust
- Vähen­dab tolmu teket ja tõstab kulumiskindlust
- Tõstab pinna vastupidavust kütustele ja õlidele



AQUASTOP PROFESSIONAL



KASUTUSKOHAD

- Lagede, seinte ja põrandate kruntimiseks ning segudesse
- Sisetöödeks
- Aluspindade kruntimine enne värvimist vesialuseliste värvidega, plaatimist, tapeedi liimimist, pahteldamist ja isetasanduvate segude peale kandmist
- Tsement- ja lubisegude ehituslahuste omaduste modifitseerimiseks
- Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat
- Betoonpõrandad enne isetasanduva segu peale kandmist jne.
- Võib kasutada värske betooni peal (vähem kui 30 päeva vana)



AQUASTOP PROFESSIONAL



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: heleroosa, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 3-10m²/L*
- Lahjendamine: 1:3-1:10**
- Kuivamisaeg: 2-6h***
- Pakendid: 0.5L, 1L, 3L, 5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest.

** Toodet kasutada ainult lahjendatuna! (1 osa vahendit : 3 või 10 osa vett).

*** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama pinna täieliku kuivamiseni.



AQUASTOP BOND



NAKKEDISPERSIOON

- Parandab naket aluspinna ja tasanduskihtide vahel
- Tugevdab nõrgad aluspinnad
- Seob tolmu
- Tagab suurepärase nakkuvuse
- Kasutada ainult lahjendatud kujul
- Tänu suurele kuivaine sisaldusele säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjendusprotsendi korral
- Kanda pinnale üks kiht
- Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse
- Kasutada betoonpõrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist
- Võib kasutada puitlaast- ja puitkiudplaatidest põrandate kruntimiseks enne põrandakatte (N: linoleum) liimimist
- Peaagu lõhnatu



AQUASTOP BOND



KASUTUSKOHAD

- Betoonpõrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist
- Puitlaast- ja puitkiudplaatidest põrandate kruntimiseks enne põrandakatte (N: linoleum) liimimist või plaatimist
- Nõrkade mineraalpindade (betoon, tellis, kivi, pahtel, krohv jt.) kruntimiseks enne viimistlusmaterjalidega katmist
- Sisetöödeks
- Betoon, gaasbetoon, kivi, polümerkrohv, mineraalkrohv, pahtel, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt.
- Võib kasutada värske betooni kruntimiseks (vähem kui 30 päeva vana)



AQUASTOP BOND

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 3-10m²/L*
- Lahjendamine: 1:5-1:10**
- Kuivamisaeg: 2-6h***
- Pakendid: 1L, 3L, 5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest.

** Toodet kasutada ainult lahjendatuna! (1 osa vahendit : 5 või 10 osa vett).

*** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama pinna täieliku kuivamiseni.



AQUASTOP BIO



DESINFITSEERIV KRUNT

- Aitab ära hoida hallituse, seente ja samblike tekke tänu fungitsiitsetele ja algitsiitsetele omadustele
- Vähendab pinna poorsust
- Ühtlustab pinna imavust
- Tugevdab aluspinda, vähendab tolmuteket
- Ei halvenda pinna auruläbilaskevõimet
- Vähendab kattevärvi kulu



AQUASTOP BIO



KASUTUSKOHAD

- Poorsete, ebaühtlaselt imavate, tol mavate pindade kruntimiseks enne vesialuseliste värvidega katmist, keraamiliste plaatide paigaldamist, tapeetimist või pahteldamist pideva või perioodilise niiskusega siseruumides
- Köögid, pesuruumid, vannitoad, duširuumid, saunad, keldrid, koridorid, panipaigad jm.
- Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt. lae- ja seinapinnad
- Sisetöödeks



AQUASTOP BIO



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 3-10m²/L*
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis kuid vajadusel võib lahjendada veega 1:2**
- Kuivamisaeg: 4-6h***
- Pakendid: 1L, 3L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest.

** Toodet kasutada ainult lahjendatuna! (1 osa vahendit : 2 osa vett). sõltuvalt töödeldava pinna omadustest ja poorsusest.

*** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama pinna täieliku kuivamiseni.



TIEFGRUND



KASUTUSVALMIS SÜVAIMMUTUSKRUNT

- Kasutatav sise- ja välistöödel
- Imbub sügavale aluspinna pooridesse
- Sobib nõrkade pindade (lubi, kriit jm.) tugevdamiseks
- Ühtlustab pinna imavust
- Tagab suurepärase nakkuvuse järgnevatele katetele
- Kasutada enne värvimist, tapeetimist, plaatimist, krohvimist
- Vähendab värvikulu
- Peaagu lõhnatu



TIEFGRUND



KASUTUSKOHAD

- Poorsete mineraalpindade kruntimiseks enne värvimist, tapeetimist, plaatimist, krohvimist
- Sise- ja välistöödeks
- Mineraalpinnad, lubi, kriit, krohv, pahtel, betoon, gaasbetoon, kivi, tsement, telliskivi, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt.
- Lahjendades veega (1:1) sobib kasutamiseks tolmutökkena



TIEFGRUND



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 6-10m²/L*
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Kuivamisaeg: 12h**
- Pakendid: 1L, 3L, 5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Sõltuvalt töödeldava pinna poorsusest

** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama pinna täieliku kuivamiseni.



MONOLIT



BETOONI IMMUTUSVAHEND

- Imbub sügavale betooni pooridesse ja mikropragudesse
- Aktiivsete silikaatide, katalüsaatorite ja pindaktiivsete ainete lahus
- Keemilisel koosmõjul tsemendis sisalduva kaltsiumiga moodustab tiheda ränikivi sarnase kristalse struktuuri
- Suurendab betooni tugevust ja kulumiskindlust 30-50%
- Vähendab betooni veeimavust 5-10 korda
- Parandab naket erinevate värvide ja lakkidega, tõstes sellega pinna kattematerjali iga
- Teeb pinna tolmuwabaks
- Sobib iseseisvaks pinnakatteks
- Töödeldud pind on vastupidav suurele osale orgaanilistele hapetele, rasvadele, naftatoodetele



MONOLIT



KASUTUSKOHAD

- Betoonpindade töötlemiseks
- Betoonpõrandad, -seinad, -soklid, -postid, -sillutusplaadid ladudes, tsehhides, töökodades, tootmisruumides, autoremonditöökodades, parklates, garaažides, veepuhastusjaamades, kanalisatsioonikaevudes, kõnniteedel jm.
- Sobib asbesttsemnedist plaatide ja krohvitud seinte (ka lubikrohviga) töötlemiseks
- Sise- ja välistöödeks



MONOLIT



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu, võib esineda sade
- Kulu: 3-6m²/L*
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Kuivamisaeg: teise kihi pinnale kandmiseni 5-20 minutit**
- Pakendid: 3L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, aiapihusti, kastekann
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Sõltuvalt töödeldava pinna poorsusest.

** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama vähemalt 2 ööpäeva. Töödeldud pind omandab kulumiskindluse ja tugevuse 3-4 nädala pärast.



CONTACT GRUNT



KASUTUSVALMIS NAKKEKRUNT

- Mineraalseid täiteaineid sisaldav nakkekrunt
- Suurepärase nakkevõime tihedate ja läikivate pindadega
- Loob kareda pinna, mille külge nakkuvad hästi krohv- ja liimsegud ning struktuursed katted
- Sise- ja välistöödeks
- Kuivanud pind on niiskuskindel
- Säilitab pinna auru läbilaskevõime
- Peaaegu lõhnatu



CONTACT GRUNT



KASUTUSKOHAD

- Kasutatakse tihedatele, läikivatele pindadele nakkuva kihi loomiseks
- Sobib monoliitsete betoonseinade, -lagede, -põrandate, raudbetoonkonstruktsioonide, kipsplaadiga kaetud pindade jne. töötlemiseks
- Contact Grundiga töödeldud pinda võib krohvida (kips-, kipsi-lubja-, lubitsement- jt. krohvidega), pahteldada ja värvida struktuurvärvidega
- Sise- ja välistöödeks
- Toodet võib kasutada remonttööl vanades majades, kus on seinte värvimisel kasutatud õli- ja alküüdvärve



CONTACT GRUNT



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: heleroosa
- Kulu: 350 g/m²*
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Kuivamisaeg: 12-24h**
- Pakendid: 0.7 L=1kg, 2.1 L=3kg, 8.5L=12kg
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Kulu sõltub aluspinnast ja töövahendist

** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.



POORBETOONI KRUNT



KROHVIALUNE KRUNT

- Spetsiaalne krunt poorsete aluspindade töötlemiseks enne kipskrohvide pealekandmist
- Kontsentraat. Lahjendada toasooja veega 1:2-1:3
- Reguleerib pinna imavust, soodustades krohvisegude ühtlast nakkumist
- Peale kuivamist moodustab tugeva ja vastupidava pinna niiskuse vastu
- Ei riku aluspinna auruläbilaskevõimet
- Suurendab pinna nakkeomadusi



POORBETOONI KRUNT



KASUTUSKOHAD

- Poorsete mineraalpindade kruntimiseks enne krohvimist
- Sise- ja välistöödeks
- Kerge betoon, poorplokid (gaassilikaat-, gaasbetoon- ja vahtbetoon plokid)
- Poorse ja orgaanilise sideainega betoon (keramsiit- ja polüsteroolbetoon jt.), tsementplokid, tellised jt. imavad pinnad, näiteks kips- ja tsement-lubikrohvid



POORBETOONI KRUNT



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: punane
- Kulu: 0.1L/m²*
- Lahjendamine: 1:2-1:3**
- Kuivamisaeg: 6-12h***
- Pakendid: 10L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Sõltuvalt töödeldava pinna poorsusest.

** Toodet kasutada ainult lahjendatuna! Lahjendada toasooja veega 1:2-1:3 (1 osa vahendit : 2 või 3 osa vett).

*** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni.

