



ESK PRO 3

Täismatt lae- ja seinavärv professionaalidele

- ✓ Suurepärase nakke- ja kattevõimega
- ✓ Kergesti lihvitav
- ✓ Toonitav



Kirjeldus

Omadused

Valge täismatt vesialuseline värv seinte ja lagede värvimiseks tavakasutusega kuivades siseruumides.

- ✓ Suurepärase nakkevõimega
- ✓ Hea kattevõimega
- ✓ Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi, ei voola ja tasandub hästi
- ✓ Peaaegu lõhnatu
- ✓ Moodustab ühtlaselt täismatti pinnakatte
- ✓ Sobib kasutamiseks kruntvärvina enne vesidispersioonvärvidega katmist, toob esile aluspinna ebatasasused ja vähendab kattevärv kulu
- ✓ Kergesti lihvitav, võimaldades teha lihtsalt parandusi aluspinna pahtelduses
- ✓ Täielikult kuivanud pind on vastupidav kergele pesemisele (2. klass EN 13300 järgi)
- ✓ Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
- ✓ Toonitav

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <10 g/L.

Läikeaste:

- täismatt vastavalt EN 13300
- grupp 6 vastavalt RYL 2012

Kulumiskindlus:

- 2. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11 998)
- 313 maalritoodete rühm vastavalt RYL 2012

Siseruumide koormusklass:

- RL 03 Suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides vastavalt RYL 2012

Kasutusala	Seinte ja lagede värvimiseks kuivades tavakasutusega siseruumides. Sobib kasutamiseks kruntvärvina enne vesidispersioonvärvidega (Esk Pro, Akrit, Mattilda, Structura, Akzent jt.) katmist, nii kuivades kui niisketes ruumides.
Värvitavad pinnad	Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, ehitusplokk-, tellis-, krohv-, kipsplaat-pahteldatud-, puitkiud- või puitlaastplaat pinnad, ülevärvitavad seinakatted
Kvaliteedi standardid ja märgid	✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja mähghõrdekandluse klassifitseerimis standard. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskandluse määramis meetodid. ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Värvitav pind peab olema puhastatud vanast mittepüsivast materjalist, mustusest, rasvast ning tolmust. Varem õli- või alküüdvärviga kaetud pinnad lihvida matistumiseni. Tolm hoolikalt eemaldada. Määratud või rasvased pinnad puhastada vahendiga EasyClean. Ebatasasused, praod ja lohud tasandada sobiva pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada hoolikalt lihvistolm. Imavad või tolmused pinnad kruntida enne värvimist Tiefgrundiga. Puitkiud- ja puitlaastplaadid kruntida Luotto Tartuntapohja Aquaga või Kruntexiga. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray ja krunti Aguastop Bio. Järgida toodete kasutusjuhendeid.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga temperatuuril +10 ... 25 °C ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25 °C). Värvimisel püüda säilitada "märga äärt". Vajadusel võib lisada värvile kuivamisaja pikendajat Time+ kuni 3% värvi mahust (segada 9L värvi sisse 0,33 L Time+). Kuivamata hermeetikut mitte üle värvida!
Hooldamine	Pinda võib pesta pärast 3-4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskandluse. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinna pesemiseks kasutada pehmet švamm või lappi. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pärast pesemist pind loputada puhta veega ja kuivatada.
Värvus	Valge.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baas A).
Kulu (1 kiht)	7..12 m²/L.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvitav: 2.. 2,5 tundi, kuiv: 12 tundi, temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskandluse 2...4 nädalat pärast värvimist.
Töövahendid	Värvirull, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,017 – 0,021 tolli).
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest. Avatud pakend kasutada lõpuni võimalikult kiiresti.
Ohutusnõuded	Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni, 2-metüül-5-klooro-(2H)-isotiasool-3-ooni segu 2-metüül- (2H)-isotiasool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimeerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värv taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviaa.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee .
Tihedus	1,4 kg/L.
Pakendid	2,7 L - 9 L – 18 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet	

kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/