

Katto

Tsink- jt. metallpindade värv



- ✓ Vesialuseline
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Sisaldab roostetõrjepigmente
- ✓ Vastupidav ilmastikumõjudele



Kirjeldus	
Omadused	Vesialuseline korrosioonivastaste lisanditega akrüülvärv plekkkatustele. ✓ Kergelt pinnale kantav ✓ Hea nake aluspinnaga ✓ Hea kattevõimega ✓ Moodustab ühtlase mati elastse tugeva katte ✓ Sisaldab korrosioonivastaseid aineid ✓ Kiiresti kuivav ✓ Suurepärase UV-, valguse-, vee- ja ilmastikumõjukindlusega ✓ Vettühlgav EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L. Läikeaste: • Matt
Kasutusala	Uute või varem värvitud teras-, alumiinium-, tsink- jt. metallpindade värvimiseks. Välistöödeks.
Värvitavad pinnad	Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid, ventilatsioonitorud, tuletõrjeredelid, lippuvad jne.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toote ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööhutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Enne värvimistööde algust tuvastada vana katte värvitüüp ja selle sobivus Kattoga. Eemaldada pinnalt mustus, rooste, lahtine värv ning pesta vahendiga Katto Cleaner, seejärel loputada veega. Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud roostest, samblast, õlidest jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Vana värvi eemaldamiseks võib kasutada värvieemaldusvahendit OPS Pro. Seejärel pesta pind vahendiga Katto Cleaner, loputada veega ja lasta kuivada. Kuivanud pind kruntida roostekaitse kruntvärviga Katto Primer. Uus tšingitud terasplekk peab olema töötlemata kujul olnud vähemalt aasta avatud

	ilmastikumõjudele. Kui tsingitud pind siiski värvitakse uuena, tuleb see tugevasti harjates puhtaks pesta vahendiga Katto Cleaner. Loputada veega ja lasta kuivada. Seejärel kruntida roostevastase kruntvärviga Katto Primer. Järgida eelpool nimetatud toodete kasutusjuhendeid.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsl, rulli või pihustiga 2 kihti. Värvides rulliga on soovitatav pind pintsliga üle siluda. Pihustiga töötamisel vedeledada kruntvärvi veega kuni 5%. Iga kuiva värvikihi paksus peab olema vähemalt 40 µm. Kokku kuiva värvikihi paksus (koos krundiga) ~120 µm. Värvitava pinna temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +10°C ja üle +40°C. Suhteline õhuniiskuse peab olema alla 80%. Värvimistööd tuleb ajastada selliselt, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga.
Hooldamine	Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid või harju.
Värvus	Valge.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Lubatud lahjendamine 5% värvi mahust.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baasid A, TR). Värvitooni valikul tasub lähtuda katusevärvikaartide toonidest.
Kulu 1 kiht	7-9 m²/L (kuiva värvikihi paksus u. 40 µm). Kokku kogu süsteemi (1 kiht krunt ja 2 kihti värvi) kuiva värvikihi paksus - ligikaudu 120 µm.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Tolmukuiiv – 0,5 tundi, ülevärvimiseks – 10 tundi temperatuuril 23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Pintsel, rull, pihusti.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,3 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	