



Luotto Tartuntapohja Aqua

Vesilahustuv nakkekruntvärv

- ✓ Hea nake erinevate mitteimavate pindadega
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Toonitav



Kirjeldus	
Omadused	Vesialuseline nakkekruntvärv mitteimavate pindade kruntimiseks sisetöödel. ✓ Akrüülkruntvärv ✓ Peaaegu lõhnatu ✓ Tagab hea nakkuvuse viimistluskihile ✓ Kasutatakse nakkuva kruntvärvina uutel või varem värvitud pindadele ✓ Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid ✓ Võib jääda ka viimaseks viimistluskihiks kohtades, kus pole nõutud suur kulumis- ega niiskuskindlus ✓ Toonitav EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik i 140 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv <140 g/L. Läige: • Matt (umbes 5) vastavalt standardile EN 13300 Kulumiskindlus: • Klass 1 vastavalt standardile EN 13300 (ISO 11 998)
Kasutusala	Vesialuseline nakkekruntvärv halva nakkega aluspindadele sisetöödeks. Võib kasutada uutel või varem värvitud pindadel. Kattevärv peab olema vesialuseline ja vastavuses kasutusnõuetega, näiteks: vannitoa seinaplaatide kruntimisel tuleb 2 viimast kihti värvida niiskuskindla seinavärviga (N: Akzent SPA, Akrit 20). Võib kasutada puidupindade kruntimiseks ja kolletumise vähendamiseks. Lõppviimistlus teha sobivate veega lahjendatavate värvidega.
Värvitavad pinnad	Klaas, keraamilised plaadid, klaaskiudkattega pinnad, laminaat, MDF, lamineeritud puitlaastplaat, OSB, PVC-plastik, polüuretaanist dekoratiivsed elemendid, alumiinium, melamiiniga kaetud pinnad, tsingitud lehtmetsa ning pinnad, mis on värvitud alküüd-, pulber- või katalüütiliste värvidega. Tähelepanu! Kruntvärv ei saa kasutada iseseisva pinnakattena kohtades kus on nõutud suur kulumiskindlus ja mehaaniline tugevus või niiskuskindlus (vannitubades, dušširuumides, basseinides jne). Nendele pindadele tuleb valida katvaks kihiks värv vastavalt kasutustingimustele.
Kvaliteedi standardid	✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõrdekindluse klassifitseerimis standard. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid. ✓ LOÜ (lenduavad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.

	✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Uued pinnad: Pind peab olema puhas, kuiv ja roostevaba. Niiskuse (sh kondensaadi) olemasolu värvitaval pinnal ei ole lubatud. Määratud, tolmuste ja mustade pindade puhastamiseks kasutada vahendit EasyClean. Rasvased pinnad puhastada lahustiga (N: Denatureeritud piiritus, nitrolahusti). Tsinkpindade puhastamiseks kasutada vahendit Katto Cleaner (järgida toote kasutusjuhendit). Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray. Lääkivad pinnad matistada liivapaberiga, lihvimistolm eemaldada. Varem värvitud pinnad: Eemaldada lahtine värv ja halvasti aluspinna küljes kinniolev värv. Lääkivad pinnad lihvida matistumiseni. Enne kruntimist pinnalt eemaldada hoolikalt tolm, rasv ja muu mustus. Jätkata ettevalmistust nagu uuel pinnal. Järgida ülalpool loetletud toodete kasutusjuhendeid.
Värvimine	Enne kasutamist värvi korralikult segada. Pinnale kandes peab nii aluspinna-, õhu- kui ka värvi temperatuur olema vahemiks +10...+25 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80 %. Esimese kihi pealekandmisel või värvimisel pihustiga võib värvi vedeldada veega kuni 5 % mahust, pihustiga värvimisel düüsi läbimõõt 0,013-0,015 tolli. Kanda pinnale pintsliga, rulli või värvipihustiga, 1-2 kihis. Enne järgmise kihi pealekandmist veenduda, et eelnevalt värvitud kiht on kindlasti kuiv. Värvimise ajal vältida niiskuse sattumist pinnale, tuuletõmbust, küttesademetega kasutamist (kõrget temperatuuri).
Hooldamine	Lõpliku kulumiskindluse ja kõvaduse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Puhastamiseks soovitage kasutada vett, neutraalseid või keskmise leeliselisusega puhastusvahendeid (pH kuni 9). Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega kõvasid käsnasid ja harju. Hallituse eemaldamiseks kasutage Biotol E või Biotol Spray. Puhastamiseks kasutage pehmeid käsnasid ja lappe. Palume järgida kõigi eespool nimetatud toodete kasutusjuhiseid.
Värvus	Valge.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Värvimisel pihustiga võib värvi vedeldada veega kuni 5% mahust.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (A baas).
Kulu 1 kiht	5-10 m ² /L. Kulu sõltub pinna tüübist, pinna ettevalmistusest ja poorsusest.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Puutekuiv - 1 tund; ülevärvitav 6 tundi, temperatuuril +23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Kui Luotto värvi kasutatakse lõppviimistlusena, tuleb värvitud pinnaga ümber käia ettevaatlikult mitme nädala jooksul, kuna toode saavutab maksimaalse tugevuse normaalingimustes ligikaudu ühe kuu jooksul.
Töövahendid	Rull, pintsel, värvipüstol.
Töövahendite puhastamine	Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid koheselt seebi ja veega. Kuivanud kruntvärvi saab eemaldada mehaaniliselt.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Hoida tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Ohutusnõuded	Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, rektsoonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimeerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värviga taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuvia.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,2 kg/L.
Pakendid	0,45 - 0,9L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	