



Parketilakk WE

Vesialuseline lakk puitpõrandatele

- ✓ Poolmatt
- ✓ Kulumiskindel
- ✓ Kaitseb mehaaniliste kahjustuste eest
- ✓ Ei kolletu
- ✓ Lõhnatu



Kirjeldus	
Omadused	Kulumiskindel akrüüllakk siseruumide laud- ja parkettpõrandatele. ✓ Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv ✓ Moodustab poolmatti kattekihi, mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu ✓ Kuivab kiiresti ✓ Lakitud pind on vastupidav pesemisele ja puhastusvahenditega puhastamisele ✓ Vastupidav vee ja kodukeemia toimele ✓ Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest ✓ Ei kolletu ✓ Peaagu lõhnatu EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik e 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L. Läikeaste: • Poolmatt (30) vastavalt EN 13300
Kasutusala	Elu-, olme- ja ühiskondlike ruumide puitpõrandate lakkimiseks. Lakk ei sobi spordisaalide põrandatele.
Lakitavad pinnad	Uued või varem lakitud puitpõrandad: laudpõrandad, mosaiik-, kilp- ja liistparkettpõrandad. Lakki võib kasutada põrandaküttega parkettpõrandate viimistlemiseks ja ka „ujuvate“ vibreerivate põrandate lakkimiseks.
Kvaliteedi standardid	✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard. ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Lakitava puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 12%. Soovitatav õhutemperatuur +15...25 °C, soovitatav lakitemperatuur +18...25 °C, suhteline õhuniiskus vahemikus 40...75%. Lakitav pind peab olema hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast ja kooruvast materjalist, vahast, rasvast, õlist, tolmust, silikoonist jm. mustusest. Tihedast lehtpuidust põrandad (pöök, tamm) töödelda enne lakkimist White Spiritiga. Karedad puitpinnad niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud, lihvimistolm korralikult eemaldada. Varem lakitud pinna puhul kontrollida vana laki ja uue pealekantava laki omavahelist sobivust väikesemal pinnal. Varem lakitud pinnad ei vaja eelkruntimist, need tuleb põhjalikult puhastada vanast kooruvast lakist, hoolikalt lihvida ja eemaldada lihvimistolm. Masinaga lihvimisel tuleks esimene lihvimine teha jämeda liivapaberiga ja tugevama survega, järgnev lihvimine teha peene liivapaberiga ja madalama

	survega, lihvides seni kuni pörand on sile. Pehme puiduliikide korral lihvide pörandat ettevaatlikult. Lihvimist teostada piki puidukiudu või alustades akna alt. Lihvimistool hoolikalt eemaldada kogu pörandalt, liistudelt, kui ka aknalaudadelt, radiaatoritelt jm. Enne lakkimist pörand pesta niiske puhta lapiga ja lasta kuivada. Puhtad puitpinnad kruntida veega lahjendatud (10-15%) Parketilakk WE lakiga. Soovitatav on peale esimese lakikihi pealekandmist see kergelt lihvida peene liivapaberiga (N: nr.240) ja lihvimistool hoolikalt eemaldada. Lihvimine eemaldab üksikud kiud ja parandab nakkumist järgnevate lakikihtidega.
Lakkimine	Lakkimist ei ole soovitatav teostada otsese päikesepeaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril, sest see võib kaasa tuua defektid töödeldud pinnal. Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult (et vältida mullide tekkimist) segada, samuti segada aeg-ajalt töö tegemise ajal. Segamine aitab tagada laki kuivamisel ühtlase läike. Lakki kanda pinnale 2-3 kihti rulliga või 4...5 kihti spaatliga (roostevaba teras) või lakilabidaga. Eelnevalt ettevalmistatud pinnale kantakse lakk piki puidusüüd või aknast tuleva valguse langemise suunas. Lakikihtide arv sõltub puidu poorsusest ja kasutatavast töövahendist. Pärast esimese lakikihi pealekandmist lihvida pind peene liivapaberiga (N: nr.240), et eemaldada kõik ülesse tõusnud puidukiud. Pärast lihvimist tuleb pörand, pörandaliistud, aknad ja radiaatorid põhjalikult tolmuimejaga puhastada ja niiske, puhta ebemevaba lapiga üle pühkida. Järgnevate lakikihtide vaheline lihvimine pole vajalik. Kandke iga järgnev lakikiht pinnale alles peale seda, kui eelmine on täielikult kuivanud. Ühe ööpäeva jooksul ei ole soovitatav lakkida rohkem kui 2 kihti, enne viimase kihi pealekandmist lasta eelmisel kuivada 12 tundi. Kui lakki satub suuremas koguses pörandale, ajage see koheselt pinnale laiali, et vältida liigse niiskuse imendumist puitu. Eksootiliste või tundmatute puiduliikide kasutamisel tuleks läbi viia proovilakkimine vähemärgataval kohal. Mõnel puiduliigil võib esineda äkilist värvimuutust või plekkide tekkimist. Plastifitseeritud pehmed materjalid nagu vaip, ratastel toolid, mööbljalad võivad põhjustada laki pehmenemist ja värvimuutust. Soovi korral võib puitpinnale anda värvitooni kasutades esimese kihina värvilist vahendit Wood Lasur Aqua või Decor Beitz. Toonijaid kasutatakse ainult esimesel kihil ja kindlasti on vajalik pinna ülelakkimine mitmes kihis, soovitud kulumiskindluse saavutamiseni. Suure käidavusega ruumidesse valida puitpöranda materjaliks tugev puit, pehmed puiduliigid (kuusk, mänd jt.) deformeeruvad isegi pärast lakkimist. Lakkimise ajal tagada ühtlane õhuniiskus ja temperatuur ning hea ventilatsioon, kuid vältida tuuletõmbust. Kuivas, kuumas ruumis vähendada ventilatsiooni, et kõrvaldada risk laki liiga kiire kuivamise tõttu ülekattejälgede või ebakvaliteetse lakile tekkeks. Palume järgida ülalpool nimetatud toodete kasutusjuhendeid.
Hooldamine	Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 1-2 nädala pärast. Enne kulumiskindluse saavutamist tuleb pinda käsitseda ettevaatlikult, vajadusel võib pinda puhastada veega, 2 ööpäeva möödudes, kasutades selleks pehmet käsna. 1-2 nädala möödudes võib pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või keskmiselt leeliselisi (pH 9) pesemisevahendeid ja pehmet lappi või käsna. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.
Värvus	Värvitu.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Lubatud lahjendamine veega 10-15%.
Kulu (1 kiht)	Lakirulliga pinnale kandmisel 8-14 m²/L (70-120 g/m²). Lakilabidaga pinnale kandmisel esimene kiht-25 m²/L (40 g/ m²), teine ja järgnevad kihid-50 m²/L (20 g/ m²). Maksimaalse tugevuse saavutamiseks on soovitatav lakikulu 3-3,5 m²/L (300 g/m²).
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Lakilabidaga pinnale kandmisel 0,5...1 tund, rulliga 1...2 tundi puutekuiv temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50% Kruntimise ja iga järgneva lakikihi pinnale kandmise vaheline kuivamisaeg vähemalt 12 tundi. Ööpäeva möödudes võib pinnale asetada kergemaid esemeid, löplik tugevus saabub 1-2 nädalaga. Selle ajani lakitud pindu mitte pesta ega neile asetada vaipkatteid. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Lakirull, lakilabidas (roostevaba terasest). Kasutada kvaliteetseid ja ergonoomilisi töövahendeid. Spaatlilga lakkides on laki imendumine pinda väiksem ja puit omandab selle tõttu heledama tooni, spaatli tera peab olema piisavalt paindub, et järgida pöranda kuju ja piisavalt terav, et lõigata ära väljaulatuvad puidukiud. Lakirull, isegi uus, tuleb enne kasutamist puhastada lahtistest rullikarvadest (N: kleeplindi abil). Töövahendid peavad olema puhtad, kuivad ja neil ei tohi olla lahtiseid osi (rullikarvu).
Töövahendite puhast.	Vesi.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonkalkaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimeerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värv taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värv ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuvia.ee. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

Tihedus	1 kg/L.
Pakendid	1 L – 3 L – 5 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	