



**eskaro**

Жизнь полна красок



## UNIVERSE Wood&Metal

Акриловая эмаль для деревянных и металлических поверхностей

- ✓ Шелково-матовая
- ✓ Водоразбавимая
- ✓ Быстро сохнущая
- ✓ Для внутренних и наружных работ
- ✓ Колеруется. Готовые цвета: антрацит, зелёный, тёмно коричневый, светло серый, чёрный, столярный белый

### Описание

Свойства	<p>Шелково-матовая акриловая водоразбавимая эмаль для деревянных и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Образует шелково-матовую гладкое покрытие.</li> <li>✓ Благодаря специальному мультифазному акриловому связующему эмаль обладает отличной адгезией и коротким временем высыхания.</li> <li>✓ Водо- и атмосферостойкая.</li> <li>✓ Без запаха.</li> <li>✓ Подходит для покраски детской мебели и игрушек (EN 71-3).</li> <li>✓ Не желтеет со временем.</li> <li>✓ Выдерживает нагрев до 80 °C.</li> <li>✓ После высыхания поверхность выдерживает многократную влажную уборку.</li> <li>✓ Имеет хорошую укрывистость.</li> <li>✓ Удобна в применении, не брызгает при нанесении.</li> <li>✓ Краска класса M1 - выделяет в воздухе помещения минимальное количество вредных веществ.</li> </ul> <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте &lt;130 г/л.</p> <p><b>Износостойкость:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 класс по EN 13 300 (ISO 11 998).</li> </ul>
Назначение	<p>Подходит для новых и ранее окрашенных или лакированных деревянных, древесно-волокнистых, древесно-стружечных и загрунтованных металлических поверхностей. Не рекомендуется для поверхностей, окрашенных порошковыми красками, а также для алюминиевых и оцинкованных поверхностей без грунта. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей и полов.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Садовые конструкции и мебель, деревянные детали фасадов, ограды, решетки, двери, рамы, элементы мебели, игрушки, плинтусы и тд.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 71-3 – стандарт требования к безопасности детских игрушек.</li> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза .2004/42/CE.</li> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>	
Подготовка поверхности перед окраской	Очистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающегося покрытия. Загрязнённые поверхности вымыть чистящим средством EasyClean. Потемневшее дерево очистить составом WoodClean, при необходимости обработать средством для удаления плесени Biitol E (Biitol Spray), сполоснуть водой, дать высохнуть. Места сучков очистить от смолы. Наружные деревянные поверхности загрунтовать составом Biostop или Biostop Aqua. Очищенные от ржавчины металлические детали загрунтовать Katto Primer. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Нанесение	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Тонированную эмаль желательно смешать в одной емкости. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем при температуре 10...25°C и относительной влажности меньше 80%. При нанесении первого слоя или окраске распылителем можно разбавить водой до 5% по объему. При окрашивании стараться сохранять «мохрый край», не допуская быстрого высыхания покрытия.
Уход за окрашенной поверхностью	Покрытие достигает полной износостойкости через 4 недели. Для мытья сформировавшегося покрытия можно использовать моющие средства. Не использовать для очистки жесткие губки, щетки, абразивные чистящие средства. После влажной уборки поверхность вытереть насухо.
Цвет	Белый, готовые цвета: антрацит, зелёный, тёмно-коричневый, светло-серый, чёрный, столярный белый.
Разбавление	Готов к применению. При нанесении первого слоя или окраске распылителем можно разбавить водой до 5% по объему.
Колеровка	Тонируется по системе ESKAROCOLOR (базы A и TR).
Расход на 1 слой	7-10 м <sup>2</sup> /л.
Время высыхания	На отлив 0,5...1 час, до нанесения второго слоя – 6 часов, при 23°C и относительной влажности 50%
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, добавки, биоциды, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре +5...30 °C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку стараться использовать как можно быстрее.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном, 3-Иод-2пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергическую реакцию. Если необходимо иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал <a href="http://www.kuhuviiia.ee">http://www.kuhuviiia.ee</a> . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>
Плотность	1,2 кг/л.
Объем/масса	0,9 л - 2,7 л - 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="https://eskaro.ee/ru/kontakt/">https://eskaro.ee/ru/kontakt/</a>	