



Biostop

Защитный грунт для древесины

- ✓ Глубоко проникает
- ✓ Комплексная защита поверхности от плесени, синевы, грибка и насекомых



Описание	
Свойства	Алкидный грунт глубокого проникновения для длительной защиты древесины. ✓ Обладает высокой проникающей способностью, активные вещества глубоко проникают в древесину. ✓ Комплекс специальных добавок надежно предохраняет поверхность древесины от многих видов микроорганизмов, включая <i>Aspergillus niger</i>, <i>Aureobasidium pullulans</i>, <i>Penicillium funiculosum</i>, <i>Ulocladium consortiale</i>, <i>Chlorella fusca</i>, <i>Stichococcus bacillaris</i> и др. ✓ Содержит модифицированную алкидную смолу, что улучшает адгезию декоративного покрытия к деревянной поверхности. ✓ На основе высокоочищенных растворителей – обладает незначительным запахом. Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <750 г/л. Условия эксплуатации древесины: • Use Class 3 по EN 335.
Назначение	Предназначен для грунтования деревянных поверхностей и фасадов, в том числе при повышенной влажности, резких перепадах температур, на солнечной стороне, на фрагментах фасада, расположенных вблизи водостоков (карнизы), а также для грунтования террас, настилов, мостков, перил, лестниц, оконных рам, дверей, ворот, заборов, садовой мебели. Можно использовать во влажных или постоянно увлажняемых помещениях для грунтования строительной и каркасной древесины, стен, плинтусов, потолков, перегородок, оконных рам, дверей, подоконников, мебели, полов, лестниц, перил и т.п., а также деревянных изделий и конструкций под навесом, в неотапливаемых помещениях. Не применяется для древесины, находящейся в контакте с почвой или грунтовыми водами, а также в морской среде. Не использовать как самостоятельное покрытие, сверху обязательно нанести финишный материал для деревянных поверхностей. Не рекомендуется для внутренних работ в сухих помещениях.
Типы поверхностей	Новые необработанные или очищенные от старого покрытия деревянные поверхности, ДСП, фанера, шпон. Подходит как для строганой, так и пиленной древесины. Не использовать для обработки зараженной микроорганизмами или насекомыми древесины.
Стандарты качества	✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ EN 335 (Use Classes) - стандарт классификации условий эксплуатации древесины и принципов

	химической защиты. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартами ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Влажность древесины не должна превышать 20%. Работы проводить при температуре не ниже 5°C, относительной влажности до 80%. Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли. Перед обработкой древесины не должна содержать грибковых повреждений. Покрытые синевой и плесенью поверхности предварительно обработать чистящим средством для древесины WoodClean или средством против плесени Biotol. Ранее обработанные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов OPS Pro. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антикоррозионным грунтом. Обработку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре. Обратите внимание на конструкционные методы защиты деревянной поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей. Результат применения состава зависит от полноценного использования конструкционных методов защиты деревянных поверхностей.
Нанесение	Состав перед применением перемешать. Не разбавлять! Наносить в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C и влажности воздуха ниже 80%. Торцы пропитать до насыщения. Невпитавшийся грунт удалить ветошью, не допуская образования «жирной» пленки на поверхности, так как может ухудшиться адгезия покрывного слоя. Не использовать как самостоятельное покрытие, сверху обязательно нанести финишный материал. Загрунтованную поверхность можно окрашивать воднодисперсионными красками для дерева (например, Veranda Primer, Veranda, Veranda Matt, Windoora Plus и тд), декоративно-защитными составами (Wood Lasur Aqua) или маслом для террас (Terrace). по истечении 24 часов после грунтования. Так как грунт не защищает поверхность от осадков и УФ-излучения, рекомендуем выполнить покровное окрашивание как можно быстрее, убедившись, что загрунтованная поверхность полностью просохла.
Цвет	Бесцветный.
Разбавление	Готов к применению.
Расход	На однослойное покрытие: пиленая древесина – 4...6 м²/л, строганая древесина – 8...10м²/л, при окунании – 30...60 л/м³, время обработки – 1 час.
Время высыхания	24 ч при 23°C и относительной влажности воздуха 50%.
Рабочие инструменты	Кисть, окунание.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты очистить уайт-White Spirit'ом.
Состав	Алкидный лак, биоциды, функциональные добавки, уайт-спирит.
Информация	
Морозостойкость	Является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре <30°C. Беречь от прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	  Опасно. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Наносит вред при вдыхании. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Содержит 3-Иод-2-пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергические реакции. Содержит углеводороды C10-C13: n-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, <2% ароматических углеводородов. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/ тумана/паров/вещества в распыленном состоянии. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: ED10-A022-2000-EGWJ. Держать в месте, недоступном для детей. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой знаком CE. При пожаре использовать порошковый универсальный огнетушитель (порошок ABC). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать водопроводную воду в качестве огнетушащего вещества
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	0,8 кг/л.
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskarо.еe/ru/kontakt/	

