



Veranda Primer Aqua

Vesialuseline kruntvärv puitpindadele

- ✓ Matt
- ✓ Vesilahustuv alküüdkruntvärv
- ✓ Hea nake aluspinnaga
- ✓ Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
- ✓ 12-24 tunni möödudes ülevärvitav
- ✓ Aeglustab puidu ekstraktiivainete läbi imbumist



Kirjeldus	
Omadused	Vesilahustuv alküüdkruntvärv puitpindade kruntimiseks välistöödel. ✓ Hõlmab endas parimaid alküüdi- ja vesialuselise värvi omadusi ✓ Hea nake aluspinnaga ✓ 12-24 tunni möödudes ülevärvitav ✓ Moodustab valge mati pinnakatte ✓ Vähendab kattevärviku kulu ja parandab kattevärviku naket aluspinnaga ✓ Aeglustab puidu ekstraktiivainete läbi imbumist ✓ Kaitse pinda ebasoodsate ilmastikutingimuste ja niiskuse eest EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 130 g/L. Maksimalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L. Läikeaste: • matt (u. 10) vastavalt ISO 2813.
Kasutusala	Puitpindade kruntimiseks enne vesidispersioon-, alküüd- ja õlivärvidega värvimist välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad jm.).
Värvitavad pinnad	Uued või varem värvitud puitseinad, voodrilauad, piirdeaiaid jm. Sobib nii seatud kui hõõveldatud puitpindade värvimiseks.
Kvaliteedi standardid	✓ ISO 2813 – läikeastme määramise meetodid. ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toote ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.

Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab jääma vahemikku 10-25°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga WoodClean või Biotol E (Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit)). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada lahtisest, kooruvast värvist (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS Pro). Määrduvad pinnad pesta puhastusvahendiga EasyClean (kasutusjuhend tootel). Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada vahendiga Biostop või Biostop Aqua V (järgida toote kasutusjuhendit). Oksakohad puhastada vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetailide. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb töödelda korrosioonivastase krundiga. Värvimistööd tuleb ajastada nii, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon.
Värvimine	Lahjendada veega kuni 25% värvi mahust ja hoolikalt segada. Kanda pinnale 1 kiht pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga (düüs diameetriga 0,013" – 0,017"). Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt kruntida puitdetailide otsapinnad. Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Kruntvärvi täieliku kuivamise järel värvida pind kattevärviga Veranda või Veranda Matt 1–2 kihis. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitatav toonitud värvid kokku segada ühte anumasse. Suured pinnad on soovitatav värvida katkestusteta jälgides, et ei jääks katmata kohti.
Hooldamine	Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6...8). Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödudes värvimisest. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.
Värvus	Valge.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baas A).
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Lahjendada veega kuni 25% värvi mahust.
Kulu (1 kiht)	Saetud laual 6...8 m²/L, hõõveldatud laual 8...10 m²/L.
Lahusti / Lahjendamine	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 12-24 tundi, temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Pintsli, rulli, pihusti.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimeerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmekogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värviga taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värv ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviaa.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,28 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame oma poolseid parimaid soovitusi toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	