



SUPERCLEAN

Kergesti puhastatav seinavärv

- ✓ Sisaldab hallitusvastaseid komponente
- ✓ Esmaklassiline kulumis- ja pesukindlus (1. klass EN 13300)
- ✓ Easy to clean – lihtsalt puhastatav



Kirjeldus	
Omadused	Matt vesialuseline akrüülvärv kuivade ja niiskete ruumide seinte ja lagede värvimiseks ✓ Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi ega voola, kuivab kiiresti, peaaegu lõhnatu ✓ Suurepärase kattevõimega ✓ Moodustab tugeva, määrdumisele vastupidava pinnakatte ✓ Värvitud pind on mustust hõlgav ja kergesti puhastatav rasketest plekkidest, nagu must kohv, karastusjoogid, pori jne. ✓ Sisaldab hallitusvastaseid komponente ✓ Märghõrdekindluse kõrgeim 1. klass (EN 13300) ✓ Värvitud pind on vastupidav mõõdukale hõõrdumisele läiget muutmata EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <10 g/L. Läikeaste: • Matt (u. 7) vastavalt EN 13300 • Grupp 5 vastavalt RYL 2012 Kulumiskindlus: • 1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11 998) • 315 maalritoodete rühm vastavalt RYL 2012 Siseruumide koormusklass: • RL 05 Erikoormused ja -nõuded niisketes siseruumides vastavalt RYL 2012
Kasutusala	Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ja niisketes ruumides, kus värvitud pinnalt nõutakse suurepärase pesukindlust. N: eluruumid, vannitoad, köögid, koridorid, kontorid, koolid, lasteaiad, haiglad, trepikojad, spordisaalid, restoranid jt. ühiskondlikud ja tööstuslikud ruumid. Ei sobi põrandate, uste, mööbli ja ülevärvitavate seinakatete värvimiseks.
Värvitavad pinnad	Kasutatakse sisetöödel uute või varem värvitud betoon-, krohv-, kipsplaat-, ehitusplokk-, puitkiud- ja puitlaastpindadel või eelnevalt krunditud gaasbetooni värvimiseks.
Kvaliteedi standardid ja	✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõrdekindluse

märgid	klassifitseerimis standard. ✓ LOÜ (lenduval orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ RYL – ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeksi mida järgitakse EL territooriumil. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Varem värvimata pind: pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga. Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit. Ühtlustamiseks aluspinna imavust, suurendamiseks värvitud pinna koormustaluvust ja vähendamaks kattevärv kulu, kruntida pinnad veebaasil kruntvärviga ESK PRO 3. Varem värvitud pinnad: pind peab olema kandev, puhastada mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol. Tugevalt määrdunud või tahma-, vee-, nikotiini-, rasvaplekkidega pinnad pesta vahendiga Easy Clean, seejärel kruntida isoleervärviga Objekt Plus. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkke Aquastop lahusega või Tiefgrundiga. Enne värvimist pinnad kruntida kruntvärviga ESK PRO 3. Järgida eelpool nimetatud toodete kasutusjuhendeid!
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Toonitud värv on soovitatav segada ühes pakendis. Värvida 2 kihti rulli, pihusti või pintsliga temperatuuril +10...25 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel või pihustiga töötamisel (düüsiava 0,021-0,027 ") võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri. Kuivamata hermeetikut mitte üle värvida! Värvimisel püüda säilitada "märga äärt". Töötamisel ebasoodsates tingimustes (tuuletõmbus, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) soovime värvile lisada kuivamisaja pikendajat Time+. Järgida toodete kasutusjuhendeid!
Hooldamine	Värvitud pind saavutab oma kõvaduse ja lõpliku pesukindluse 3...4 nädalaga. Seejärel sobib pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalseid (pH 6...8) või nõrgalt leeliselisi puhastusaineid (pH 8...10) ja pehmeid mikrofiibrist puhastus- või pesulappe. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid ega abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju. Puhastusvahendite kasutamisel järgida tootja juhiseid. Juhul kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades pehmet niisutatud puhastuslappi, eemaldades mustuse värvitud pinnalt kohe pärast selle tekkimist. Pärast puhastusainetega pesemist pind loputada puhta veega ja kuivatada. Pestud pinna puhastusvõime taastub 3-6 päevaga, sõltuvalt kasutatud puhastusainest, töövahendist, pesemise intensiivsusest ja pinna määrdumisastmest. Sagedane puhastusainega pesemine võib halvendada pinna puhastusvõime taastumist. Pinnakatte mehaanilised omadused säilivad.
Värvus	Valge.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Lubatud lahjendamine 5% värvi mahust.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (A baas). Enne värvima asumist veenduge värvitooni täpsuses ja sobivuses.
Kulu 1 kiht	7...10m ² /L
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks: 1...1,5 tundi, kuiv 12 tundi temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Värvirull, värvipihusti, pintsel.
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada.
Ohutusnõuded	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,25 kg/L
Pakendid	0,9 L – 2,7L – 9L – 18L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana	

tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <https://eskaro.ee/kontakt/>