




SUPERCLEAN

Легко очищаемая краска для стен

- ✓ Содержит компоненты, предотвращающие образование плесени
- ✓ Высший I класс мытья и износостойкости (EN 13300)
- ✓ Easy to clean - легко очищается от сложных загрязнений



Описание	
Свойства	Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях. ✓ Удобно наносится на поверхность, не разбрызгивается и не стекает, быстро высыхает, практически не имеет запаха. ✓ Обладает отличной укрывистостью. ✓ Образует прочное, устойчивое к загрязнениям лакокрасочное покрытие. ✓ Окрашенная поверхность отталкивает загрязнения и легко очищается от трудновыводимых пятен, таких как чёрный кофе, безалкогольные напитки, грязь и т. д. ✓ Содержит компоненты, предотвращающие образование плесени. ✓ Наивысший 1-й класс стойкости к мокрому истиранию (EN 13300). ✓ Окрашенная поверхность устойчива к умеренному истиранию без изменения блеска. Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому содержанию ЛОС для подгруппы а 30 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте < 10 г/л. Блеск: • Матовая (около 7) по EN 13300 • Группа 5 по RYL 2012 Износостойкость: • 1 класс по EN 13 300 (ISO 11 998) • 315 группа малярных правил по RYL 2012 Класс нагрузки: • RL 05 Специальные нагрузки и высокие требования во влажных помещениях по RYL 2012
Назначение	Для окрашивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, где к окрашенной поверхности предъявляются повышенные требования по стойкости к мытью. Например: жилые помещения, ванные комнаты, кухни, коридоры, офисы, школы, детские сады, больницы, лестничные клетки, спортивные залы, рестораны и другие общественные и промышленные помещения. Не подходит для окрашивания полов, дверей, мебели или обоев.

Типы поверхностей под окраску	Применяется для внутренних работ по окрашиванию новых или ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона, строительных блоков, ДВП и ДСП, а также предварительно загрунтованных поверхностей из газобетона.
Стандарты и знаки качества	✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда, в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Ранее не окрашенные поверхности: очистить поверхность от пыли и загрязнений. При необходимости выровнять неровности подходящей шпаклёвкой. Дать высохнуть, отшлифовать до получения ровной поверхности и удалить шлифовальную пыль. Зашпаклёванные поверхности, а также поверхности с высокой или неравномерной пористостью загрунтовать влагозащитной грунтовкой Aquastop или Tiefgrund. Соблюдать инструкцию по применению соответствующего продукта. Для выравнивания впитывающей способности основания, повышения эксплуатационной стойкости окрашенной поверхности и снижения расхода финишной краски загрунтовать поверхности водоразбавляемой грунтовочной краской ESK PRO 3. Ранее окрашенные поверхности: основание должно быть прочным и устойчивым. Удалить непрочно держащиеся и отслаивающиеся покрытия, загрязнения, жир и пыль. При необходимости для удаления плесени использовать средство Biotol. Сильно загрязнённые поверхности, а также поверхности с пятнами сажи, воды, никотина или жира вымыть средством Easy Clean, затем загрунтовать изолирующей краской Objekt Plus. Прочные старые алкидные покрытия отшлифовать до матового состояния, тщательно удалить шлифовальную пыль. Неровности, трещины и выбоины зашпаклевать подходящей шпаклёвкой. Зашпаклёванные участки отшлифовать до получения ровной поверхности и удалить шлифовальную пыль. Для снижения пористости зашпаклёванные поверхности обработать раствором влагозащитной грунтовки Aquastop или грунтовкой Tiefgrund. Перед окрашиванием загрунтовать поверхности грунтовочной краской ESK PRO 3. Соблюдать инструкции по применению всех вышеуказанных продуктов!
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Колерованную краску рекомендуется смешивать в одной упаковке. Наносить в 2 слоя валиком, распылителем или кистью при температуре +10...+25 °C и относительной влажности воздуха ниже 80 %. При нанесении первого слоя или при распылении (диаметр сопла 0,021–0,027") краску допускается разбавлять водой в количестве до 5 % от объёма краски. Во время окрашивания избегать сквозняков и повышенной температуры. Не окрашивать неотверждённый герметик! При окрашивании стараться сохранять «мокрый край». При работе в неблагоприятных условиях (сквозняки, высокая температура, низкая влажность воздуха) рекомендуется добавлять в краску замедлитель высыхания Time+. Соблюдать инструкции по применению соответствующих продуктов!
Уход за окрашенной поверхностью	Окрашенная поверхность приобретает твёрдость и окончательную стойкость к мытью в течение 3–4 недель. После этого для очистки поверхности можно использовать воду, нейтральные (pH 6–8) или слабощелочные (pH 8–10) моющие средства, а также мягкие салфетки из микрофибры для очистки и мытья. Не использовать чистящие средства, содержащие органические растворители, абразивные чистящие средства, жёсткие губки или щётки. При использовании чистящих средств соблюдать инструкции производителя. Если поверхность необходимо очистить раньше, это следует делать осторожно, используя мягкую влажную салфетку. Загрязнения необходимо удалять с окрашенной поверхности сразу после их появления. После мытья с применением чистящих средств поверхность ополоснуть чистой водой и высушить. Моющая способность поверхности восстанавливается в течение 3–6 дней в зависимости от использованного чистящего средства, применяемого инструмента, интенсивности мытья и степени загрязнения поверхности. Частое мытьё с применением чистящих средств может замедлить восстановление моющей способности поверхности. Механические свойства лакокрасочного покрытия сохраняются.
Цвет	Белый.
Разбавление	Готов к применению. Краску можно разбавить водой до 5% по объёму.
Колеровка	Тонировочная система Eskarocolor (база А). Перед началом покраски проверьте, насколько точен и подходит ли выбранный цвет краски.
Расход на 1 слой	7-10 м²/л
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	Время нанесения следующего слоя: 1–1,5 часа. Время полного высыхания: 12 часов при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Валик, безвоздушный распылитель, кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Сополимерная дисперсия, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	

Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5... 30 °С. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку стараться использовать как можно быстрее.
Меры предосторожности	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Содержит 3-иодпроп-2-инилбутилкарбамат, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-(2H)-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,25 кг/л
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л – 18 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ee/ru/kontakt/	